

maxit[®]

A M5

MAIOR RAPIDEZ E ECONOMIA EM OBRA

ARGAMASSA
DE
ASSENTAMENTO



em toda a construção **maxit[®]**

maxit® A M5

ARGAMASSA SECA E PRÉ-DOSEADA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA.

O QUE É A M5

Argamassa seca e pré-doseada para assentamento de alvenarias.
Em obra basta adicionar água à mistura.

UTILIZAÇÃO

maxit® A M5 pode ser utilizado para salpicos de paredes, assentamento de tijolos, blocos de betão, blocos de betão leve e blocos de Leca®, acima do solo.

APLICAÇÃO



Amassar o produto com cerca de 13% - 14% de água limpa (3,25 - 3,50 litros por cada saco de 25kg), até obter uma massa consistente e homogénea. Deixar repousar o amassado durante cerca de 5 minutos.

Aplicar pequenas quantidades com uma colher de pedreiro, de forma a deixar as juntas finais com cerca de 1cm de espessura.

Preencher uniformemente todas as juntas e escová-las quando a massa estiver relativamente seca.

Tempo de vida do amassado: 30 min.



maxit® A M5

VANTAGENS

- Maior rigor na dosagem
- Consumos controlados
- Facilidade de preparação
- Facilidade de aplicação
- Maior produtividade
- Menor estaleiro
- Qualidade maxit

CONSUMOS (Kg/m²)

Bloco Leca® 30	= 36,0
Bloco Leca® 25	= 30,5
Bloco Leca® 20	= 25,2
Bloco Leca® 15	= 21,4
Tijolo Furado 15	= 40,4
Tijolo Furado 11	= 29,6
Tijolo Furado 7	= 18,8
Tijolo Burro	= 60,5



RECOMENDAÇÕES

- Para obter un aspecto uniforme, as condições de amassadura e aplicação deverão manter-se constantes.
- Utilizar tijolos/blocos secos ou com o mesmo grau de absorção.
- Quanto mais consistente for a massa, menor é o risco de se sujar o tijolos/blocos durante o processo de assentamento, para além de facilitar a limpeza da superfície.
- Não voltar a misturar o produto uma vez iniciado o processo de endurecimento.
- Evitar a limpeza com ácidos. No entanto, caso seja necessário, utilizar um produto de limpeza adequada e seguir cuidadosamente as instruções do fabricante.
- Temperatura de aplicação: entre +5°C e +35°C.



www.maxit.pt

revendedor:

Two empty rectangular boxes with rounded corners, intended for listing a distributor.

maxit - Tecnologias de Construção e Renovação, Lda.

Zona Industrial de Ourém

2435-661 Seiça

Tel: (+351) 249 540 190

Fax: (+351) 249 540 199