

maxit[®]

REBOCOS

maxit[®] ip
maxit[®] ep



interior
exterior

em toda a construção **maxit[®]**

maxit® ip

INTERIOR

Argamassa seca e pré-doseada, utilizada como **reboco interior** em alvenarias.

Basta adicionar água à mistura.

Pode ser aplicado manualmente ou com máquina de projectar adequada.

maxit® ep

EXTERIOR

Argamassa hidrofugada seca e pré-doseada, utilizada como **reboco exterior** em alvenarias.

Basta adicionar água à mistura.

Pode ser aplicado manualmente ou com máquina de projectar adequada.

CUIDADOS PRÉVIOS

- Colocar rede de fibra de vidro no encontro entre diferentes materiais ou em zonas potencialmente sujeitas a fendilhação
- Aplicar primário em suportes pouco absorventes
- Manter invariáveis as condições de amassadura e aplicação
- Colocar perfis em zonas sujeitas a choques
- Respeitar as juntas de dilatação

SUPORTES

Podem ser utilizados sobre alvenarias em tijolo, betão, blocos de betão ou de argila expandida. Para outro tipo de suportes contactar a maxit.

- ✓ Mistura homogénea
- ✓ Matérias primas seleccionadas
- ✓ Impermeável (**maxit® ep**)
- ✓ Permeável ao vapor

APLICAÇÃO

- Amassar o produto com aprox. 16% de água limpa (cerca de 4 litros por cada saco de 25 Kg), até obter uma massa consistente e homogénea. Deixar repousar o amassado durante cerca de 5 minutos.
- Estender o produto sobre o suporte, manualmente ou com máquina de projectar adequada, garantindo a espessura mínima recomendada.
- Regularizar com régua apropriada.
- Quando o produto estiver parcialmente endurecido, realizar o acabamento desejado.

ACABAMENTOS

Os rebocos maxit suportam qualquer tipo de acabamento tradicional: pintura, cerâmica, pedra natural, etc. A maxit apresenta ainda como proposta a sua gama de acabamentos acrílicos – SerpoMincoat 1 ou 3, SerpoRillen 436P, SerpoScratch 435P – após a aplicação do primário de aderência adequada.





Consumos teóricos

Aprox. 16,0-17,0 kg/m² por cm de espessura

Embalagem

Sacos de 25 kg

Paleta

48 sacos de 25 kg = 1.200 kg



revendedor:

(

)

(

)

www.maxit.pt

maxit - Tecnologias de Construção e Renovação, Lda.

Zona Industrial de Ourém - 2435-661 Seiça

Tel. (+351) 249 540 190 Fax (+351) 249 540 199